

VEJREP Binder

Nr. 40.371

**Bindemiddel til fremstilling af polyuretanbaserede kunststofmørtler & -belægninger.
Til hurtig reparation af huller i asfalt. Fri for opløsningsmidler. Fremragende vedhæftning.**

Produktbeskrivelse:

2-komponent opløsningsmiddelfrit reaktionskunststof på polyuretanbasis.

Anvendelse:

Basismateriale til fremstilling af

- **VEJREP Mørtel** til reparation af huller i asfalt

- **VEJREP Grunder** til grunding under VEJREP Mørtel

VEJREP Mørtel fremstilles ved blanding af VEJREP Binder med **VEJREP Kvartsmix**. Produkterne leveres i korrekt afstemt blandingsforhold.

VEJREP Binder kan i øvrigt anvendes som elastisk belægning over ustabil undergrund og ved overgange mellem forskellige belægninger og systemer.

Egenskaber:

VEJREP Binder er let at forarbejde. Hærder også ved temperaturer ned til 10 °C.

I hærdet tilstand er produktet sejlastisk, slidstærkt, velhæftende og bestandigt over for en lang række fortyndede kemikalier, tørsalte, benzin, diesel, fyringsolie, bremsevæsker og lignende. VEJREP Binder er vejrbestandig.

Forarbejdningsanvisning:

Forarbejdningsanvisning for VEJREP systemet fremsendes efter forespørgsel.



Produktionen er ISO 9001 certificeret

Tekniske data:

Farve:	Gråsort
Blandingsforhold (vægt):	3 : 1
Massefylde ved 23 °C/50 % RF:	1,21 g/cm ³
Emballage:	5 kg sæt (A + B)
Faste partikler:	100 %
Forarbejdningstemperatur:	Min. 10 °C i underlaget Maks. 30 °C i underlaget
Forarbejdningstid ved 10 °C:	Ca. 60 minutter
20 °C:	Ca. 25 minutter
30 °C:	Ca. 15 minutter
Kan efterbearbejdes ved 10 °C:	Efter 24 - 48 timer
20 °C:	Efter 10 - 24 timer
30 °C:	Efter 5 - 18 timer
Gennemhærdet 100 % ved 10 °C:	Efter 7 dage
20 °C:	Efter 5 dage
30 °C:	Efter 4 dage
Lagring:	12 måneder ved opbevaring i tillukket originalemballage, tørt og ved mindst 10 °C

De ovenfor angivne data gælder ved forarbejdning af VEJREP Binder uden tilsætning af katalysator. Ved tilsætning af **MB VEJREP Katalysator** kan tiderne forkortes væsentligt, afhængigt af katalysatormængden. Samtidigt bliver det muligt at anvende produktet ved temperaturer helt ned til 0 °C.

Fysiologiske forhold og personlig beskyttelse:

Mærkning iht. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 540.
S36/37 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.
Bortskaffelse: Affaldsgruppe: Z Affaldskort: 3.35.
Yderligere oplysninger: Se leverandørbrugsanvisningen.

Brochurens oplysninger, anvendelsestekniske råd og anbefalinger, afgives efter vor bedste viden og svarer til vore seneste oplysninger og erfaringer, men er i betragtning af de mange mulige anvendelsesformål uforbindende for os. Køber må derfor selv kontrollere om produkt og metode er egnet til det konkrete formål, f.eks. ved at udføre prøver. Vore almindelige salgsbetingelser er gældende. Dette datablad erstatter alle forudgående.

Rev. 03.07